

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Svatozar™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнезащитная профессиональная краска по металлу «Ультра» для безвоздушного распыления входит в серию материалов Святозар-01М для огнезащитного сегмента.

Продукция серии изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR – 01М Ультра (Святозар СВ – 01М Ультра)

**Огнезащитная профессиональная краска по металлу
для безвоздушного распыления (2,3,4 и 5-я гр. огнезащитной эффективности)
в модификации лето**



Преимущества:

Огнезащита до 120 мин; Вспучивающаяся; Технологичная; Матовая; Эластичная; Срок службы от 15 лет;

Назначение:

Предназначена для декоративного оформления, термозащиты и повышения пределов огнестойкости металлоизделий или конструкций внутри помещений и на открытом воздухе под навесом с допустимой влажностью не более 80%. Обеспечивает 2,3,4 и 5 группы (от 45 до 120 минут) огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009, НПБ 236. Образует белое матовое влагостойкое покрытие, сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от -60°C до +150 °C, идеальна для покрытия металлических изделий или конструкций во всех климатических зонах. Образует огнезащитное покрытие, которое под воздействием огня многократно вспучивается и предохраняет окрашенную поверхность от воздействия высоких температур и распространения пламени. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не горючая, не имеет неприятного запаха.

Область применения:

- Краска негорючая по металлу для огнезащиты металлоконструкций внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная краска для металлических ангаров, складов, гаражей и общественных помещений.
- Краска по металлу матовая для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).

Главные достоинства:

- Соответствует 2,3,4 и 5 группы (от 45 до 120 минут) огнезащитной эффективности.
- Однокомпонентная, белая, для безвоздушного распыления;
- Срок службы от 15 лет.

SVATOZAR СВ-01М Ультра

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ



**Рекомендации
технолога:**

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть загрунтованной (рекомендуются ГФ-021), сухой, очищенной от масляных и жировых загрязнений, продуктов коррозии и расслоений старого покрытия ручным или механизированным способами до степени 3 по ГОСТ 9.402.

В случае отсутствия грунтовочного слоя поверхность металла необходимо защитить тонким слоем антикоррозионной грунтовки (рекомендуются глифталевые грунты, например ГФ-021, а также ЭП-140, ФЛ-03К, ХВ-050, ВЛ-023, ОС-12-03 -слоем толщиной порядка 30-50 мкм, из расчета расхода грунтовки 50 -70 г/м²). Металлические конструкции перед нанесением грунтовки должны быть обеспылены, тщательно очищены от окалины и ржавчины. Нанесение грунта ГФ-021 производить в 1-2 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 24 часа; окончательная сушка (до нанесения краски) не менее 72 часа.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать (при помощи низкооборотной дрели на скорости 120-300 об/мин) до образования однородной консистенции непосредственно на месте производства работ. Наносить на сухую, подготовленную поверхность предпочтительно методом безвоздушного распыления (агрегаты типа "Wagner", "Graco"), при необходимости - кистью, валиком в один или более слоёв до достижения необходимой толщины сухого слоя в соответствии с требуемой группой огнезащиты при температуре от +5 °С до +45°С. При нанесении в один слой на поверхности удерживается до 1,1 кг/м² краски (толщина «мокрого» слоя не более 0.9 мм). Металлоконструкции в момент нанесения должны быть защищены от попадания капельной влаги и атмосферных осадков. Недопустимо проведение работ в случаях, когда на окрашиваемой поверхности конденсируется влага. Время межслойной сушки составляет не менее 4-х часов при температуре (20±2)°С с относительной влажностью 80% и зависит от температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха, условий вентиляции и толщины наносимого слоя. Покрытие полностью набирает прочность и огнезащитную эффективность за срок не менее 2-х дней. При использовании грунта рекомендуется сделать пробную выкраску на участке 15х15см для проверки совместимости покрытий. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания увеличивается.

Расход:

Расход краски на 1 мм сухого покрытия 1,14 кг/м². Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от метода нанесения и качества подготовки поверхности.

Цветовая гамма:

Образует белое матовое покрытие.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть тёплой струей воды с мылом.

**Охрана окружающей
среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

**Технические данные материала**

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная матовая плёнка без морщин и посторонних включений			
Цвет покрытия	Белый, оттенок не нормируется			
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 60			
Условная вязкость (по ВЗ-246), Ø 6 мм, T= 20 ±2°C, сек	Более 200			
Степень перетира, мкм	Не более 80			
Срок службы данного покрытия внутри отапливаемых помещений, лет	Более 20 лет			
Время высыхания при толщине мокрого слоя (0,7–0,8 мм) до степени 3 при +20 °С	1 ч 40 мин			
Температура при нанесении, °С	от + 5 °С до + 40°С			
Расход состава на 1 мм сухого покрытия, кг/м ²	От 1,14			
Огнезащитная эффективность, мин. (группа)	45 (5)	60 (4)	90 (3)	120 (2)
Приведённая толщина металла (ПТМ), мм	2,8	3,4	4,5	7,8
Толщина слоя покрытия, мм	1,0	1,25	2,05	2,2
Расход покрытия, кг/см ³ (без учёта потерь)	1,14	1,64	2,87	2,94
Срок эксплуатации	от 15 лет			
Очистка инструмента	Вода			
Основа	Акриловый сополимер			
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть			
Срок и условия хранения	12 месяцев в заводской таре, Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре от -15 °С до +35°С, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков			
Фасовка	10 кг, 30 кг (евроведро)			

Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.

/ТУ-2030.12-003-88891461-2018/ РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

SVATOZAR СВ-01М Ультра**ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ**

SVATOZAR СВ-01М Ультра

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@tlkz.ru

