

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR™ и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационный огнебиозащитный состав по дереву для стропильных систем входит в серию огнезащитных материалов Svatozar – ОI. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR – ОIРR Эконом (Святозар СВ- ОIРR Эконом)

Огнебиозащитный состав по дереву для стропильных систем
(I, II-я гр. огнезащитной эффективности) жидкий концентрат
в модификации зима / лето для внутренних работ.



Преимущества:

I, II-я группа огнезащиты; Внутри; Наносится в 1 приём; Всесезонный; Жидкий концентрат; Колеруется; Антисептическая защита.

Назначение:

Предназначен для поверхностной пропитки древесины с целью снижения горючести и предотвращения распространения огня по деревянным, фанерным, древесно-стружечным, OSB, SIP и подобным поверхностям, эксплуатируемым внутри и снаружи (под навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой. Повышает антисептические свойства обработанной древесины. Применяется для обработки чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских и других типов зданий. Защищает от возгорания и распространения пламени, обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Защищает от биологических поражений: гнили, плесени и насекомых. Содержит специальные активные добавки для долговременной защиты деревянных стропильных систем зданий во всех климатических зонах. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, можно наносить зимой при температуре до - 25°C, не создаёт плёнку, обработанные поверхности безопасны для людей и животных.

Область применения:

- Огнезащитный состав для стропил и деревянных конструкций внутри зданий.
- Огнебиозащитный бесцветный состав для деревянных зданий.
- Огнебиозащита для чердачных помещений, стропильных систем всех типов домов.

Главные достоинства:

- Защищает древесину от возгорания, снижает её горючесть.
- Антисептическая защита, колеруется в светлые тона под заказ.
- Без запаха, I, II-я группа огнезащиты.

SVATOZAR СВ-01РR ЭКОНОМ
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕРЕВУ



**Рекомендации
технолога:**

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть не окрашенной, сухой, очищенной от пыли и загрязнений с влажностью древесины не более 25%. Для обработки более влажной древесины необходимо нанесение большего количества слоёв состава. При обработке внутри помещений поверхности из стекла, металлов и мебели необходимо закрыть от попадания капель состава, которые могут оставить разводы или помутнение.

Для достижения наилучших результатов:

- Поверхности с биопоражениями грибок и плесенью следует зачистить, промыть водой, высушить и обработать жидким обеззараживающим составом Finlux F-757 (Д1) в 2 слоя: 1-й слой – сушка 2 часа, 2-й слой – сушка 24 часа.

Нанесение:

В жидкий концентрат добавить воды в пропорции 1 к 2 (на 1 литр состава 2 литра воды) и размешать. Приготовленный раствор наносится на сухую, подготовленную поверхность кистью, краскопультом или валиком при температурах от +3°C до +50°C. Рекомендуется нанесение состава в один приём (в несколько слоёв без межслойной сушки). Возможно нанесение состава при минусовых температурах до -25°C с добавлением в него горячей воды (не ниже +90°C) в соотношении 1 : 1 и временем использования до 3-х часов. При нанесении состава кистью или валиком коэффициент расхода на потери составляет в среднем 1,1, методом распыления - от 1,2 до 1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции. При обработке древесины влажностью более 25% рекомендуется нанесение состава в 2-3 слоя с временем межслойной сушки не менее 3-х часов, при отрицательных температурах - до 5 часов. Время полного высыхания в естественных условиях - 24 часа. Оперативная проверка на горючесть возможна через 1 день после обработки.

Расход:

Для достижения I группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход не менее 300 г/м², для II группы - не менее 200 г/м². Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности.

Цветовая гамма:

Бесцветный. Для контроля качества исполнения работ возможно исполнение с цветовым индикатором под заказ.

Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях, влажностью не более 70% при температуре от -50°C до +50°C вдали от источников отопления, солнечных лучей, в недоступном для детей месте. При температуре ниже -16°C частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства. Состав пожаро- и взрывобезопасен. Срок годности 3 года со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

При проведении работ (особенно с краскопультом) использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, костюм или халат из лавсановой ткани. При попадании состава на кожу немедленно промыть струей воды с мылом в течении 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу. Древесина после обработки безопасна для людей и животных.

**Охрана
окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Технические данные товара

Внешний вид и агрегатное состояние концентрата	Прозрачная жидкость. Допускается осадок и опалесценция
Цвет после обработки	Бесцветный, возможна колеровка с цветовым индикатором под заказ
Плотность концентрата при 20°C, г/см ³	1,45 ÷ 1,6
Плотность готового раствора при 20°C, г/см ³	1,15 ÷ 1,17
pH среды концентрата	5,0 ÷ 6,5
pH среды готового раствора	4,0 ÷ 5,5
Коэффициент разбавления по объему, л	1 : 2 (1л. Концентрата на 2 л. Воды)
Коэффициент разбавления по массе, кг	1 : 2 (1кг. Концентрата на 2 кг. Воды)
Средний расход состава в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м ² . II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 – I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. –	200 300
Защищающая способность по отношению к дерево-окрашивающим и плесневым грибам по ГОСТ 30028.4	Эффективный антисептик
Температура кристаллизации готового раствора, °C	При -5°C частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свойства
Гидрофобная способность (способность материала не смачиваться водой) не менее, °C	90
Рабочий диапазон температур для обработки, °C	плюс 3 ÷. плюс 50
Рабочий диапазон температур при эксплуатации, °C	минус 50 ÷.плюс 50
Эффективность обработки лет, не менее	Огнезащита
- Внутри неотапливаемых помещений	До 10 лет
- Внутри скрытых полостей	До 30 лет
- Внутри неотапливаемых помещений (для Крайнего Севера)	До 5 лет
Разбавитель	Вода
Основа	Антисептики, огнегасящая композиция
Рабочие инструменты	Кисть, краскопульт, валик
Срок и условия хранения	3 года в плотно закрытой таре вдали от источников отопления, солнечных лучей с влажностью не более 70%
Фасовка	7; 15 кг

SVATOZAR СВ-01ПР ЭКОНОМ

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕРЕВУ



SVATOZÁŘ
- SIENCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос. регистрации.

ТУ- 2316-001-88891461-2014 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@lkz.ru



SVATOZAR СВ-01ПР ЭКОНОМ

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕРЕВУ