

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR™ и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационный огнебиозащитный состав по дереву для стропильных систем входит в серию огнезащитных материалов Svatozar – 01. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR – 01PR Эконом+ (Святозар СВ- 01ПР Эконом+)

Огнебиозащитный состав по дереву для стропильных систем, сухой концентрат (I, II-я гр. огнезащитной эффективности)

в модификации зима / лето для внутренних работ.



Преимущества:

I, II-я группа огнезащиты; Внутри; Антисептическая защита; Всесезонный; Концентрат сухой; Быстрое приготовление; Готовый раствор колеруется;

Назначение:

Предназначен для поверхностной пропитки древесины с целью снижения горючести и предотвращения распространения огня по деревянным, фанерным, древесно-стружечным, OSB, SIP и подобным поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений. Повышает антисептические свойства обработанной древесины. Применяется для обработки чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских и других типов зданий. Защищает от возгорания и распространения пламени и обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Защищает от биологических поражений: гнили, плесени и насекомых. Содержит специальные активные добавки для долговременной защиты деревянных стропильных систем зданий во всех климатических зонах. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, можно наносить зимой при температуре до - 25°C, не создаёт плёнку, обработанные поверхности безопасны для людей и животных.

Область применения:

- Огнезащитный состав для стропил и деревянных конструкций внутри зданий.
- Огнебиозащитный бесцветный состав для деревянных зданий.
- Огнебиозащита для чердачных помещений, стропильных систем всех типов домов.

Главные достоинства:

- Защищает древесину от возгорания, снижает её горючесть.
- Антисептическая защита, раствор колеруется в светлые тона под заказ.
- Без запаха, I, II-я группа огнезащиты.

SVATOZAR СВ-01ПР Эконом+
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ



**Рекомендации
технолога:**

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть не окрашенной, сухой, очищенной от пыли и загрязнений с влажностью древесины не более 25%. Для обработки более влажной древесины необходимо нанесение большего количества слоёв состава. При обработке внутри помещений поверхности из стекла, металлов и мебели необходимо закрыть от попадания капель состава, которые могут оставить разводы или помутнение.

Приготовление раствора:

· Разбавлять сухой концентрат следует непосредственно перед применением в соотношении: 1 кг порошка на 3 л воды. Время растворения концентрата при постоянном перемешивании составляет 5 минут. В готовом растворе допускается небольшое количество мелкодисперсного осадка. Плотность готового раствора должна быть в пределах $1,09 \div 1,16$ г/см³. Рекомендуется разбавлять весь объём сухого концентрата за один приём.

Нанесение:

Приготовленный раствор наносится на сухую, подготовленную поверхность кистью, краскопультом или валиком при температуре от +3°C до +50°C. Для обеспечения II группы огнезащитной эффективности рекомендуется нанесение раствора в количестве не менее 400 г/м² в один приём (в 2-3 слоя без межслойной сушки). Для обеспечения I группы огнезащитной эффективности рекомендуется нанесение раствора в количестве не менее 600 г/м² в 2 подхода. Время сушки между подходами не менее 2 часов. Возможно нанесение раствора при минусовых температурах до -25°C с добавлением в него горячей воды (не ниже +90°C) в соотношении на 1 кг раствора - 0,5 кг воды и временем использования до 3-х часов. При нанесении раствора кистью или валиком коэффициент на потери в расходе составляет в среднем 1,1, методом распыления - от 1,2 до 1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции. При обработке древесины влажностью более 25% рекомендуется нанесение раствора не менее 3-4 слоёв с временем межслойной сушки не менее 3-х часов, при отрицательных температурах - до 5 часов. Время полного высыхания в естественных условиях через 24 часа. Оперативная проверка на горючесть возможна через 1 день после обработки.

Расход:

Для достижения I (первой) группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход не менее 600 г/м², для II группы - не менее 400 г/м². Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности.

Состав:

Антипиреновые добавки, антисептики.

Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях, влажностью не более 70% при температуре от -50°C до +50°C вдали от источников отопления, солнечных лучей. При температуре окружающей среды ниже минус 4°C готовый раствор частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства. Состав пожаро- и взрывобезопасен. Срок годности 3 года со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

При проведении работ (особенно с краскопультом) использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, костюм или халат из лавсановой ткани. При попадании раствора на кожу немедленно промыть струей воды с мылом в течении 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу. Древесина после обработки безопасна для людей и животных.

**Охрана
окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

**SVATOZAR**

- SINCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

**Технические данные товара**

Внешний вид и агрегатное состояние концентрата	Порошок светло-жёлтого цвета
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,75...1,10
Плотность приготовленного раствора при 20°C, г/см ³	1,09...1,16
pH среды готового раствора	4,0 ÷ 5,5
Коэффициент разбавления концентрата по массе, кг	1:3 (1кг. Порошка на 3 кг. Воды)
Внешний вид и агрегатное состояние готового раствора	Полупрозрачная жидкость
Средний расход приготовленного раствора в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м ² . II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 – I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 –	От 400 готовый раствор От 600 готовый раствор
Защищающая способность по отношению к дерево-окрашивающим и плесневым грибам по ГОСТ 30028.4	Эффективный антисептик
Температура кристаллизации готового раствора, °C	при -4°C частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свойства
Рабочий диапазон температур для обработки, °C	плюс 3 ÷.плюс 50
Рабочий диапазон температур при эксплуатации, °C	минус 50 ÷.плюс 50
Эффективность обработки лет, не менее	Огнезащита
- Внутри неотапливаемых помещений	До 10 лет
- Внутри скрытых полостей	До 20 лет
Разбавитель	Вода
Основа	Антисептики, антипирены.
Рабочие инструменты	Кисть, краскопульт, валик
Срок и условия хранения	3 года в плотно закрытой таре вдали от источников отопления, солнечных лучей с влажностью не более 70%
Фасовка	15 кг

SVATOZAR СВ-01ПР ЭКОНОМ+
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.

ТУ-2316-001-88891461-2014 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@ilkz.ru

