



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная всепогодная покрывная защитно-декоративная краска SVATOZAR CB-25 (Финиш) входит в серию огнезащитных составов Святозар CB-25. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## SVATOZAR CB-25 (Финиш) (Святозар CB- 25 (Финиш))

Покрывная защитно-декоративная краска всепогодная.



### Преимущества:

Химически стойкая; Эластичная; Износостойкая; Внутри / Снаружи; Белая / Серая; Полуглянцевая; Влагодатмосферостойкая;

### Назначение:

Предназначена для декоративного окрашивания и защиты деревянных, бетонных и ж/бетонных поверхностей, конструкций из чёрных и цветных металлов. Применяется в качестве финишного покрытия для любых типов огнезащитных систем и для антикоррозионной защиты металлоизделий, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред и в промышленной атмосфере, для окраски морских судов и портовых сооружений во всех климатических зонах. Создаёт полуглянцевое декоративное покрытие, сочетающее в себе высочайшую адгезию (сцепляемость) с основой, высокую стойкость к действию растворов солей, кислот, щелочей, УФ- лучей, воздушных смесей и атмосферной агрессии. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от -50°C до +60°C и при влажности воздуха до 100%. Легко наносится и распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, после высыхания не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека и животных.

### Область применения:

- Краска покрывная для огнезащитной системы внутри и снаружи помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Покрывная краска для условий повышенной влажности, в промышленной среде при умеренном химическом воздействии, в условиях открытой атмосферы для судов и портовых сооружений, складов и общественных помещений.
- Краска покрывная для антикоррозионных и огнезащитных систем в условиях промышленной и морской атмосферы.

### Главные достоинства:

- Обеспечивает высокую стойкость к действию растворов солей, кислот, щелочей, УФ- лучей, воздушных смесей и атмосферной агрессии.
- Однокомпонентная, белая / серая, колеруется под заказ.
- Влагодатмосферостойкая, эластичная.

SVATOZAR CB-25 (Финиш)

ПОКРЫВНАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ВСЕПОГОДНАЯ



**Рекомендации  
технолога:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхности, ранее окрашенные красками (алкидные или водные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Грибковые поражения, ржавчину, налесь, старые силикатные и подобные краски перед нанесением необходимо удалить полностью. Масляные и жировые загрязнения следует удалить с помощью салфетки, смоченной уайт – спиритом.

**Нанесение:**

Огнезащитную краску следует наносить на сухую, подготовленную поверхность краскопультom (агрегатом безвоздушного напыления высокого давления с плунжерным насосом), валиком или кистью. Перед применением краску тщательно перемешать в заводской таре электромиксером в течение 3 - 5 минут. Наносить в 1 и более слоёв при температуре не менее -5°C, относительной влажности воздуха - не более 85 %, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Время высыхания: от пыли - 0,5 часа, до отлипа - 2 часа при t = 23°C. Время высыхания между слоями 4 часа. Время полного высыхания в течение 3-х суток при температуре воздуха 23°C.

**Расход:**

Расход краски ориентировочный от 200 гр./м<sup>2</sup> по огнезащитным покрытиям, в 2 слоя – от 350 гр./м<sup>2</sup>. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от метода нанесения и качества подготовки поверхности.

**Хранение:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

**Охрана труда:**

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

**Охрана  
окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

**Специальные предложения:**

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

# SVATOZAR CB-25 (Финиш)

ПОКРЫВНАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ВСЕСЕЗОННАЯ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Цветовая гамма: Белый; серый. Колеруется под заказ по таблицам Святозар (145 цветов), RAL.

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
☑ 1501-Голубая лагуна						☑ 1513-Изумруд						☑ 1529-Умбра					
☑ 1502-Торнадо						☑ 1514-Флора						☑ 1525-Кардинал					
☑ 1503-Ирис						☑ 1515-Диана						☑ 1527-Зеленый					
☑ 1504-Аврора						☑ 1517-Салатовый						☑ 1523-Оливковый					
☑ 1505-Брусника						☑ 1516-Лимон						☑ 1526-Охра					
☑ 1507-Красная роза						☑ 1511-Селена						☑ 1530-Кремлёвский					
☑ 1509-Ламбада						☑ 1512-Абрикос (L)						☑ 1528-Коричневый					
☑ 1508-Алый (L)						☑ 1510-Дюна						☑ 1524-Чёрный					

(L) не высокая стойкость к УФ-лучам.

Белый



Серый



RAL

Представленные тона покрывной краски Святозар СВ-25 Финиш близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.

**SVATOZÁŘ**

- SIENCE 1989 -

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

**Технические данные товара**

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная полу глянцевая плёнка без морщин
Цвет покрытия	Белый, серый, по таблице цветов
Сухой остаток, масс %	50 ± 5
Адгезия, балл	1
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1200 ± 100
Сейсмостойкость, МРЗ, балл	9
Толщина покрытия, мкм	50 ± 5
Время высыхания при температуре 23±2°C и относительной влажности воздуха не выше 85%: - от пыли - до отлипа - межслойная выдержка	0,5 часа 2 часа 4 часа
Температура при обработке, °C	от -5°C до +40°C
Температура при эксплуатации, °C	от -50°C до +60°C
Расход ориентировочный: - по огнезащитным покрытиям, гр/м <sup>2</sup> . - в 2 слоя, гр/м <sup>2</sup>	от 200 от 350
Очистка инструмента	Уайт- спирт
Основа	Акрил-хлоркаучуковая композиция, наполнители, целевые добавки
Рабочие инструменты	Краскопульт, валик, кисть
Срок и условия хранения	24 месяца в плотно закрытой таре, в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C вдали от источников тепла и влаги.
Фасовка	25 кг

**Сертификаты**

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.

ТУ 20.3012-005-88891461-2019 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@ilkz.ru

**SVATOZAR СВ-25 (Финиш)**

ПОКРЫВНАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ВСЕСЕЗОННАЯ