

SVATOZAR CB-25 (Стены)

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА KM1-KM2 ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ ХОЛОВ, ФОЙЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнезащитная краска KM1-KM2 для стен, потолков холлов, фойе на акриловой основе SVATOZAR CB-25 (Стены) входит в серию огнезащитных составов для путей эвакуации Святозар CB-25. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR CB-25 (Стены) (Святозар CB- 25 (Стены))

Огнезащитная краска KM1-KM2 для стен, потолков холлов, фойе на акриловой основе.



Преимущества:

Соответствует классу ПО KM1, KM2; Для Интерьера; Матовая; Белая / Колеровка; Влагостойкая; Без запаха;

Назначение:

Предназначена для огнезащиты и декоративного окрашивания по оштукатуренным и зашпатлёванным бетонным, кирпичным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям для обеспечения на путях эвакуации, местах общего пользования и зальных помещениях покрытия стен или потолков с классом пожарной опасности KM1, KM2 (слабогорючий материал) во всех климатических зонах. Совместима с большинством минеральных поверхностей, образует матовое покрытие, повышенную влагостойкость, низкую горючесть системы, малое дымовыделение при возгорании. Рекомендуется для школьных, образовательных учреждений, культурно-массовых, промышленных и жилых типов зданий во всех климатических зонах. Идеально подходит для помещений с требованиями к классу пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ не менее KM1, KM2. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, после высыхания не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм людей и животных

Область применения:

- Огнезащитная, белая / цветная краска для стен, потолков холлов, фойе и других помещений внутри зданий.
- Огнезащитная краска для путей эвакуации.
- Огнезащита минеральных поверхностей для всех типов зданий.

Главные достоинства:

- Защищает стены, потолки холлов, фойе и других помещений от возгорания.
- Соответствует классу ПО KM1, KM2, безвредна для людей и животных.
- Матовая белая, без запаха, колеруется в светлые тона под заказ.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Поверхности, ранее окрашенные красками (алкидные или водные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Грибковые поражения, старые силикатные, известковые и подобные краски перед нанесением необходимо удалить полностью. Старые силикатные, известковые и клеевые краски перед нанесением необходимо смыть универсальным быстродействующим составом Finlux F-918 или зачистить полностью.

Для достижения наилучших результатов:

- Поверхности с поражениями грибом и плесенью следует зачистить, промыть водой, высушить и обработать жидким обеззараживающим составом Finlux F-757 (Д1) в 2 слоя: 1-й слой – сушка 2 часа, 2-й слой – сушка 24 часа. При необходимости, обеззараженную поверхность выровнять шпатлёвкой Finlux F-815 или Finlux F-815C, затем обработать грунтовкой Finlux F-95 или Finlux F-96.
- Новые и чистые бетонные поверхности, при необходимости, зашпатлевать Finlux F-815 или Finlux F-815C, затем обработать грунтовкой Finlux F-95 или Finlux F-96.

Нанесение:

Огнезащитная краска готова к применению и наносится на сухую, подготовленную поверхность валиком, кистью или краскопультом. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5%) допускается в случае необходимости получения огнезащитного покрытия толщиной не более 100–200 мкм. Наносить при температуре воздуха от +5 °С и до +40 °С. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Время высыхания между слоями не менее 6 часов. Время полного высыхания не менее 24 часов при температуре воздуха от 20°С. Полный набор прочности - не менее 3 дней.

Расход:

Для достижения класса пожарной опасности КМ1 – не менее 400 г/м², в 1 слой составляет 240-260 г/м². Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности.

Цветовая гамма:

Белый, колеруется под заказ по таблицам «Святозар» или RAL.

Белый



Под заказ



Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С вдали от источников отопления. Срок хранения 12 месяца со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

SVATOZAR CB-25 (Стены)

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА КМ1-КМ2 ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ ХОЛОВ, ФОЙЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная матовая плёнка без морщин и посторонних включений.
Цвет после обработки	Белый. Допускается колеровка в пастельные тона.
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	71 - 76
Толщина высушенного покрытия при нанесении одного слоя, мкм.	100–500 (в зависимости от способа нанесения)
Межслойная сушка при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%. Полный набор свойств для начала эксплуатации: -при температуре воздуха свыше +15 °С -при температуре воздуха ниже +15 °С	6 часов. – не менее 3 суток. – до 7 суток;
Теоретический расход для достижения класса пожарной опасности КМ1, г/м ²	не менее 400 г/м ²
Очистка инструмента	Вода
Основа	Дисперсия акрилата
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт.
Класс пожарной опасности	КМ1 от 400 г/м ² , КМ2 от 300 г/м ²
	12 месяцев в плотно закрытой таре, в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С вдали от источников тепла и влаги.
Фасовка	12; 25 кг

SVATOZAR СВ-25 (Стены)

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА КМ1-КМ2 ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ ХОЛОВ, ФОЙЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос. регистрации.

ТУ 20.3012-005-88891461-2019/СГР N° ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@1lkz.ru

