



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная многоцелевая серия материалов Finlux F35 изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F35-3 Gold Наливная жидкая кровля всепогодная.



Преимущества:

Высокая прочность и эластичность; Высокая адгезия к любому основанию; Водонепроницаемая; Полуглянцевая; Стойкая к УФ лучам; Полная гидро и пароизоляция; Простота нанесения и ремонта. Долговечная; Широкое применение.

Назначение:

Жидкая двухкомпонентная полиуретановая кровля Finlux F35-3 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для монтажа наливной эксплуатируемой кровли на любой поверхности, устройства новых и реконструкции старых наливных кровель, герметизации и защиты цементно-песчаных, асфальтобетонных оснований, рубероида и прочих кровельных материалов на битумной основе, а также для промежуточной гидроизоляции мостовых сооружений, гидроизоляции железобетонных, металлических и других конструкций. Состав жидкой кровли прост и не прихотлив в работе. Материал наносится кистью, скребком и резиновым шпателем, а также механизированным способом (при помощи специальных кровельных машин). Может использоваться для формирования бесшовной мембраны на любой площади. Создаёт эластичное, паропроницаемое, бесшовное покрытие, которое можно нанести при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности от -5°C до +30°C с влажностью воздуха не выше 80%. Сохраняет защитные свойства в широком диапазоне температур от -50°C до +70°C, может применяться на объектах с ограниченным бюджетом, при этом, превосходное качество и долговечность образуемого покрытия не только не уступает, но и во многом превосходит многие существующие аналоги. Идеальна для проведения недорогого и надёжного ремонта.

Область применения:

- Монтаж и гидроизоляция плоской наливной эксплуатируемой кровли;
- Гидроизоляционная защита фундаментов, балконов, бассейнов, резервуаров и очистных сооружений;
- Гидроизоляционная защита мостовых сооружений, гидроизоляции железобетонных, металлических и других конструкций.
- Ремонт и гидрозащита бетонных и ж/б конструкций, открытых балконов, террас, подвалов;

Главные достоинства:

- Высокая адгезия к любому основанию.
- Высокая прочность и эластичность.
- Великолепная гидро и пароизоляция.
- Простота нанесения и ремонта, не требует горячих и огневых работ;
- Образует цельное, бесшовное водонепроницаемое покрытие;
- Обеспечивает гидроизоляцию, имеет широкую область применения;



Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть очищена от грязи, рыхлой ржавчины, обеспылена и высушена. Рекомендуется перед нанесением старые бетоны и штукатурки обработать проникающей, герметизирующей пропиткой Finlux F35-06 Gold.

Применение:

Материал поставляется в виде 2-х компонентов: А (основа) и Б (отвердитель). Компонент А предварительно перемешать (3 ÷ 5 мин.) дрелью на низких оборотах с насадкой. Затем в компонент А полностью добавить компонент Б (отвердитель) и тщательно перемешать дрелью на низких оборотах (не более 800 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 3 ÷ 5 минут до получения однородной массы, избегая образования пузырей и непромесов. Полученную смесь наносить разливом с последующим распределением материала по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Для перемещения по свежему покрытию рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Жизнеспособность полученной смеси 60 минут при температуре +20°C с момента замешивания. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от -5°C до +30°C, влажность воздуха не выше 80%. При необходимости, 2-ой слой покрытия можно нанести через 8 часов после нанесения первого, но не позднее 24-х часов. Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°C не более 12 часов. Готовность к пешеходным нагрузкам при температуре (20,0±0,5)°C не более 12 часов. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания увеличивается. Для избежания образования затвердевших стыков между наносимыми слоями рекомендуется проводить обработку поверхности без останки. Получаемое покрытие должно быть единым, монолитным, без швов и стыков, слои нанесены равномерно. Полный набор эксплуатационных свойств покрытия – от 5 до 7 суток. В течении 24 часов следует беречь нанесенную гидро-изоляцию от попадания влаги. Нельзя наносить кровельный материал во время выпадения осадков или росы. В процессе отверждения покрытие переходит из пастообразного состояния в резиноподобное. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на его защитные свойства, а именно: пузыри, кратеры, морщины, механические повреждения и трещины;

Расход:

Расход покрытия составляет 1,1 кг/м² при толщине 1 мм, в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности. Рекомендуется нанесение в 2-3 слоя.

Цветовая гамма:

Серый, красно-коричневый. В другие цвета не колеруется

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 9 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -10°C до +35°C, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. При транспортировке и хранении материала зимой с температурой ниже -10°C, распаковку тары производить не ранее, чем через 24 часа после выдержки в тепле при температуре 20-25°C.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании состава на кожу немедленно промыть тёплой струей воды с мылом.

Внимание! Материал поставляется в таре с заранее рассчитанной массой компонентов А и В – использование материала в других пропорциях может привести к ухудшению свойств покрытия. По окончании работ инструмент очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе (солювент). Засохшие остатки смеси удалить механической зачисткой абразивом и т.п.



Физико-механические свойства и характеристики жидкой кровли

Тип	Двухкомпонентная полиуретановая композиция из наполнителей и целевых добавок
Внешний вид покрытия	Однородная поверхность
Цвет	Серый, красно-коричневый
Степень блеска	Полуглянцевый
Адгезионная прочность, Мпа, не менее	1,4
Массовая доля нелетучих веществ, %	90
Максимальная крупность наполнителя, мкм, не более	100
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	50
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм	80 ÷ 110
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	150%
Прочность при растяжении, МПа, не менее	3
Температура нанесения, С° от	-5°
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	12
Время межслойной сушки, час	8 ÷ 24
Время использования смеси, при +20°С, не более	60 мин.
Рабочий интервал температур после набора прочности	от -50°С до +70°С
Время полного набора свойств, суток	7
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1
Очистка инструмента	Сольвент, уайт-спирит
Состав	Двухкомпонентный полиуретан с целевыми добавками
Рабочие инструменты	Шпатель, ракля, кисть
Срок и условия хранения	9 месяцев в заводской таре. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -10 °С до +35 °С, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. Беречь от огня, от детей!
Фасовка	25 кг

Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
ТУ-2030.12-003-888914Н-2018 / РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
E-mail: info@ilkz.ru



Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.
E-mail: info@ilkz.ru



Finlux F35-3 GOLD VodoStop

НАЛИВНАЯ ЖИДКАЯ КРОВЛЯ ВСЕСЕЗОННАЯ