



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная быстросохнущая алкидная грунтовка Finlux ГФ-021 Classic изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux ГФ-021 Classic

Грунтовка алкидная быстросохнущая

Преимущества:



-  Анतिकоррозионная
-  Быстросохнущая
-  Высокопрочная
-  Изолирующая

Назначение:

Быстросохнущая алкидная грунтовка Finlux ГФ-021 Classic (традиционные ЛКМ) предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия алкидными и алкидно-уретановыми эмалями, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических зон. Грунтовка имеет хорошую адгезию и обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и финишного покрытия краской или эмалью, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии.

Область применения:

- Грунтовка алкидная для деревянных домов, построек, пожарных и информщитов.
- Грунтовка алкидная для металлоконструкций, инженерных сооружений, складов, котельных, автопарков, мастерских и т.п.
- Грунтовка быстросохнущая для металлоизделий, скамеек и ограждений.

Главные достоинства:

- Легко наносится и быстро сохнет.
- Атмосферостойкая.
- Анतिकоррозионная, 2 цвета.

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

- **Дерево (двери, рамы, доски, брус и т.п).**

Грунтование дерева оптимально подходит для заполнения пор, трещин, выравнивания поверхности в целях экономии расхода финишного покрытия (краски или эмали) и выравнивания обрабатываемых слоёв. Грунтовка способствует также повышению эксплуатационных свойств дерева и его износостойкости. Окрашиваемую поверхность очистить от грязи и обеспылить влажной тряпкой или пылесосом, затем высушить.

- **Металлические поверхности (ограды, балки, решётки и т.п).**

Грунтование практически исключает воздействие агрессивных химических соединений на поверхности металла, защищает участки, подверженные ржавчине, и останавливает дальнейшее её распространение.

Глифталевый грунт (ГФ-021) защищает металл от проникновения влаги, появления и изоляции ржавчины, используется под нитроцеллюлозные (Finlux НЦ-132), масляные (МА-15) и пентафталевые краски (Finlux ПФ-115). Поверхность металла должна быть защищена от ржавчины, окалины, окислов металла и остатков смазки. (поверхность должна иметь однородный металлический цвет).



Отслаивающееся старое покрытие зачистить или удалить смывкой Finlux F-918 Classic. Далее окрашиваемую поверхность следует обработать шкуркой и обезжирить составом Finlux F-936 Classic или ацетоном, затем просушить.

Нанесение:

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, дать отстояться 5 минут и наносить кистью, валиком или краскораспылителем (краскопульт) при температуре не ниже +5°C. При необходимости, грунтовку можно разбавить растворителем Finlux F- 959 или Finlux F-942 серии Classic до консистенции, удобной для нанесения. Время высыхания слоя быстросохнущей грунтовки до нанесения финишного покрытия - 2 часа при T=(+20±2)°C и относительной влажности (65±5)%. При понижении температуры до +10°C время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Расход:

Расход для однослойного покрытия составляет 130-240г/м².

Цветовая гамма:

Грунтовка алкидная быстросохнущая Finlux ГФ-021 Classic выпускается в 2-х базовых цветах: красно-коричневый и светло-серый.

Хранение:

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

Меры предосторожности:

Беречь от огня, от детей! При проведении работ не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей и попадания капель на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.

Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Полуматовое, ровное, однородное.
Цвет плёнки	Готовые цвета, соответствует
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°C,сек. Не менее	60-155 в зависимости от цвета
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%, ч. Не более	2
Средний расход эмали при двухслойном покрытии, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м ² .	130-240
Основа	Алкидный сополимер
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Адгезия плёнки, баллы, не более	1
Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24



Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч,	48
Разбавитель	Finlux F-942, F-939, ксилол
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик.
Срок и условия хранения	6 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	30кг

Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
ГОСТ 25129-82./ТУ-2030.12-003-88891461-2018/POCCRU.HA-34H10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.
E-mail: info@tlkz.ru

