

F-106

Краска по ржавчине 3 в 1
для защиты металлических поверхностей
на 8 лет

CorrozoStop[®]
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА





1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать специально для Вас, лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства. Мы способны удовлетворить запросы самого требовательного клиента или партнера, ведь все предлагаемые товары имеют европейское качество, а широкий ассортимент продукции не оставит равнодушным никого. Мы делаем ставку на надежность и качество. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.

Краска по ржавчине 3 в 1 для защиты металлических поверхностей на 8 лет Finlux CorrozoStop F-106/ Финлюкс КоррозоСтоп Ф-106



Добро пожаловать в мир Finlux CorrozoStop F-106 - уникальной антикоррозионной краски по ржавчине 3 в 1 для любителей и профессионалов своего дела, которые хотят обеспечить долговременную защиту от ржавчины и последующей коррозии труб и трубопроводов, металлических гаражей, ворот, заборов, ограждений, скобяных изделий, деталей машин и механизмов, оборудования, кровель. Наша грунт-эмаль обеспечит долговечное защитное покрытие, гарантирующее срок службы не менее 8 лет при двухслойном нанесении. Образует ровную полуглянцевую защитную пленку, обеспечивающую прочную и надежную защиту от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения. Finlux CorrozoStop F-106 — идеальное решение для тех, кто ищет надежную краску по ржавчине 3 в 1, которая предлагает простоту и удобство нанесения, улучшенные антикоррозионные свойства, повышенную адгезию к металлам и превосходную укрывистость. Защитите свои металлические поверхности уже сегодня с помощью Finlux CorrozoStop F-106, идеальной краски для защиты металла от ржавчины и коррозии. Покрасил и забыл. Что бы не перекрашивать.

Преимущества:

- Подходит для детских, игровых и спортивных площадок
- Надежное предотвращение коррозии на срок до 8 лет
- Простота и удобство нанесения прямо на ржавчину
- Усиленные антикоррозионные свойства
- Для наружных и внутренних работ
- Атмосферная стойкость
- Колеровка в 2024 цвета
- УФ-стойкость
- Эластичность
- Полуглянец

Назначение:

Finlux CorrozoStop F-106 – защитно-декоративная полуглянцевая грунт-эмаль 3 в 1 обладающая отличной адгезией к поверхностям из черных металлов, в том числе покрытым прочно прилипшими остатками ржавчины (до 50 микрон) даже без предварительного грунтования (система DTM). Идеально подходит для использования на металлоконструкциях из черного металла и его модификаций, трубах и трубопроводах, металлических гаражах, воротах, заборах, ограждениях, скобяных изделиях, деталях машин и механизмов, оборудовании, железобетонных конструкциях, кровлях, как внутри, так и снаружи помещений. Благодаря классической формуле 3 в 1 - обеспечиваются повышенные антикоррозионные свойства, отличная адгезия к металлам и превосходная укрывистость.



Финлюкс КоррозоСтоп Ф-106 — однокомпонентный материал на алкидно-уретановой основе с добавлением усиленных преобразователей ржавчины, антикоррозионных компонентов и УФ-стойких фильтров.

Благодаря усовершенствованной антикоррозионной формуле 3 в 1, включающую активные антикоррозионные компоненты наша грунт-эмаль в отличии от известных нам классических алкидно-уретановых составов обеспечивает:

- обеспечивает долговечное защитное покрытие;
- превосходную адгезию к черным металлам;
- повышает антикоррозионные свойства;
- легко наносится;
- обладает отличной укрывистостью;

Что делает ее оптимальным выбором для эксплуатации на открытом воздухе, т.к. весь комплекс обеспечивает долговечное защитное покрытие, гарантирующее срок службы не менее 8 лет при двухслойном нанесении.

Finlux F-106 — идеальное решение для тех, кто ищет краску от ржавчины 3 в 1, которая предлагает: простоту и удобство нанесения, улучшенные антикоррозионные свойства, повышенную адгезию к металлам превосходную укрывистость. Защитите свои металлические поверхности уже сегодня с помощью Финлюкс КоррозоСтоп Ф-106, идеальной грунт-эмали 3 в 1 для защиты металла от ржавчины.

Комплексное применением грунт-эмали Финлюкс Ф-148 КоррозоСтоп, совместно с цинконаполненным полиуретановым грунтом Finlux F-296 Zink CorrozoStop / Финлюкс Ф-296

Цинк КоррозоСтоп - образует антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 15 лет.

Область применения:

Совершенные технические характеристики Finlux F 106 CorrozoStop / Финлюкс Ф 106 КоррозоСтоп, позволяют с уверенностью входить в ТОП 5 защитных грунт-эмалей и гарантирует эффективную защиту:

- металлических элементов детских, игровых и спортивных площадок;
- поверхностей строительных металлоконструкций;
- деталей машин и механизмов трубопроводов;
- металлических опор ЛЭП и антенных мачт;
- эстакад и платформ;
- оборудования;
- контейнеров, ангаров;
- кровель, ворот, заборов, оград;
- любых других металлоизделий.

Применение быстросохнущей акрил-силиконовой грунт-эмали, позволяет эффективно использовать её на конвейере при окраске металлоизделий, а также значительно сократить время ремонта металлоконструкций.

Рекомендации технолога:

Подготовка:

Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по MC ISO 8501. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по MC ISO 8501. Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). Эмаль наносить в 1-2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. Температура проведения работ, не ниже -5°C. Относительная влажность, не более 80%. Необходимо обезжиривание поверхности. Разбавление, очистка оборудования Dr. Finlux F-939.

Нанесение:

Кисть/валик: Грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей в 1-2 слоя, с межслойной сушкой 3-4 часа при температуре (20±2)°C. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Dr.Finlux F-939, но не более 5-10% от объёма материала. Пневматическое распыление: Разбавить с помощью Dr. Finlux F-939, не более 10 %. При использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.4– 1.7'. Нанесение произвести в 1-2 слоя с межслойной сушкой 3-4 часа при температуре (20±2)°C. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Dr.Finlux F-939, но не более 5-10% от объёма материала.

Толщина сухой пленки, мкм	Теоретический расход, г/м²	Время высыхания до ст.3, (20±2)°C, ч.
50-60	150-200	5



Меры предосторожности: Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30°C. Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°C. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 18 месяцев со дня изготовления.

Тара: 0,25л; 0,5л; 2,5л; 0,75л; 5л; 20л;

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!

Техническая информация

Основа материала	Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки и Уф-стойкие пигменты
Внешний вид пленки	Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень
Грунт-эмаль	
Массовая доля нелетучих веществ, %	60-65
Степень перетира, мкм, не более	50
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	60-120
Цвет покрытия, RAL	Базовые цвета: Белый, 1004, 3005, 3020, 5005, 6005, 6029, 7016, 7042, 8017, 9005, 9006 и еще 2024 цвета
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	5
Адгезия, балл, не более	2
Окончательный набор прочности, сут.	3
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°C	
Воды, ч, не менее	72
Прочность пленки	
При ударе, см, не менее	50
При изгибе, мм, не более	3

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-20.30.12-003-88891461-2018 / РОССТАНДАРТ-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

