Finlux®
PREMIUM QUALITY

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

F-296

Жидкий цинк 96%
Цинконаполненный грунт
с двойным барьерным эффектом
для защиты черного металла от ржавчины
на срок от 10-50 лет

CorrozoStop®

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать специально для Вас, лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства. Мы способны удовлетворить запросы самого требовательного клиента или партнера, ведь все предлагаемые товары имеют европейское качество, а широкий ассортимент продукции не оставит равнодушным никого. Мы делаем ставку на надежность и качество. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.

Жидкий цинк 96%
Цинконаполненный грунт с двойным барьерным эффектом для защиты черного металла от ржавчины на срок от 10-50 лет
Finlux F-296 Zinc CorrozoStop/ Финлюкс Ф-296 Цинк КоррозоСтоп

Самостоятельное покрытие для инновационной антикоррозионной защиты металлических конструкций методом «Цинкирования» во всех типах сред коррозионной активности, включая агрессивные и сильноагрессивные (С5-I по ISO 12944). Цинкирование - применяется для защиты надводных частей кораблей, строительных и технологических металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, на объектах ТЭК, в дорожном и транспортном строительстве, гидросооружениях. Высокое содержание высококачественного цинкового порошка (96%), многократно замедляет процесс коррозии и защищает окрашенные поверхности на срок до 50-ти лет.

Преимущества:

- двойная протекторная антикоррозионная защита
- превосходная адгезия к чёрным металлам
- защита в любых климатических условиях
- содержит 96% цинкового порошка
- высокая атмосферная стойкость
- отличная химическая стойкость
- эффект холодного цинкования
- эластичность
- матовый
- серый

Finlux F-296 Zinc 96% серии CorrozoStop – наше инновационное цинконаполненное покрытие для инновационной антикоррозионной защиты металлических конструкций методом «Цинкирования» во всех типах сред коррозионной активности, включая агрессивные и сильноагрессивные (С5-I по ISO 12944). Цинкирование - применяется для защиты надводных частей кораблей, строительных и технологических металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, на объектах ТЭК, в дорожном и транспортном строительстве, гидросооружениях. Высокое содержание высококачественного цинкового порошка (96%), многократно замедляет процесс коррозии и защищает окрашенные поверхности на срок до 50-ти лет. Защита с помощью «Цинкирования» — это лучшая альтернатива горячего цинкования и Ваша выгода до 20%, в сравнении с покраской обычными красками.

ЖИДКИЙ ЦИНК 96%
НАСТОЯЩЕЕ ЦИНКИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА ОТ РЖАВЧИНЫ
F-296
Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

ЖИДКИЙ ЦИНК 96%
НАСТОЯЩЕЕ ЦИНКИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА ОТ РЖАВЧИНЫ

F-296

Финлюкс Ф-296 КоррозоСтоп – представляет собой дисперсию цинкового порошка в растворе Финских и Японских компонентов с целевыми добавками для улучшения защиты на весь срок службы. Благодаря высокому содержанию цинкового порошка, Finlux F-296 Zinc серии CorrozoStop, можно с уверенностью назвать «жидким цинком», который гарантированно обеспечивает двойную защиту металлоконструкций в любых климатических зонах сроком от 10-50-ти лет:

- **Барьерная защита** - создает изоляционный слой поверх металла, который остается непроницаемым и максимально долгое время защищает от агрессивности окружающей среды.

- **Катодная защита** - это способность цинкового покрытия постепенно окисляться и жертвовать собой ради металлической подложки.

Благодаря специальной формуле, во время полимеризации происходит процесс «холодного цинкования», который не уступает и где-то даже превосходит метод «Горячего цинкования», так как имеет:
- Более высокий срок службы при равном содержании цинка за счет его более медленного окисления;
- Простоту и удобство нанесения любыми лакокрасочными методами в заводских и полевых условиях;
- Возможность нанесения на крупногабаритные конструкции;
- Сравнительно экологическую безопасность технологии;
- Высокую ремонтопригодность с применением тех же материалов.

Особые свойства и матовая фактура, грунта гарантирует непревзойденную адгезию с финишными покрытиями, обеспечивая надежный грунтовочный слой под окраску двух и однокомпонентными полиуретановыми эмалями.
Совместное применение полиуретанового цинконаполненного грунта Finlux F-296 Zinc серии CorrozoStop / Финлюкс Ф-220 КоррозоСтоп и полиуретановых эмалей:
- Finlux F-555 CorrozoStop;
- Finlux F-777 CorrozoStop;

образует сверхпрочную антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 50 лет, а в условиях тропического и морского климата - 30 лет.

Назначение:

Цинконаполненный грунт Finlux F-296 CorrozoStop / Финлюкс Ф-296 КоррозоСтоп, лидер ТОП-5 цинконаполненных грунтовочных составов и предназначен для длительной противокоррозионной защиты:
- троительных металлоконструкций,
- окраски строительной и сельскохозяйственной техники,
- железнодорожного и городского транспорта,
- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,
- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,
- мостов, гидротехнических сооружений,
- приборов, и оборудования.
- Надводные части кораблей

Рекомендуется к применению в машиностроении, судостроении и судоремонте, а также для долговременной защиты любых металлических поверхностей эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, содержащей коррозионно-активные соединения, морском и тропическом климате.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

ЖИДКИЙ ЦИНК 96%
НАСТОЯЩЕЕ ЦИНКИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА ОТ РЖАВЧИНЫ

F-296

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности: Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоян

Применение: Для получения защитного грунтовочного слоя, грунт наносить без добавления разбавителей. Нанесение финишных эмалей допускается, через 1 час, при температуре (20±2) °С. Для получения защитного грунтовочного слоя, при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.2-1.5 мм. Нанесение произвести без добавления растворителей. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости растворителем Dr. Finlux F – 939, но не более 5-10% от объёма материала.

Фасовка: 2 кг, 6 кг, 12 кг

Безопасность: Работы по нанесению жидкого цинка, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Техническая информация

Основа материала	Дисперсия цинкового порошка в растворе полиуретанового преполимера с целевыми добавками
Внешний вид пленки	Однородная матовая поверхность
Цвет покрытия	Серый. Изготовление в другие цвета не доступно
Температура проведения работ, не ниже	-10°С
Температура эксплуатации в сухой среде, °С	От -40 до +60
Условия эксплуатации	У1, УХЛ1, ХЛ1
Относительная влажность, не более	80%
Обезжиривание поверхности	Finlux F-936
Разбавление, очистка оборудования	Finlux F-939
Расход г на м^2	300-350
Массовая доля нелетучих веществ, %	96
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	100-150
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более	1
Адгезия, балл, не более	1
Окончательный набор прочности, суток	3
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С	
бензина, ч, не менее	72
масел, суток, не менее	72
воды, ч, не менее	72
Прочность пленки	
При ударе, см, не менее	50
При изгибе, мм, не более	3
Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее	0,5

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ-20.30.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

ЖИДКИЙ ЦИНК 96%
НАСТОЯЩЕЕ ЦИНКИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА ОТ РЖАВЧИНЫ

F-296